

Musterausschreibungstext System Ostrauer Wegedecke 0-8 mm

2.03.06

untere Schicht für wassergebundene Deckschicht herstellen

Erzeugnis: Dynamische Tragschicht 0-16 mm

Material: Ostrauer Dolomit (**min. 50 % CaCO₃ min. 35 % MgCO₃**)

Schichtdicke nach Verdichtung mind. 9 cm (1,8 t entsprechen 1 m³)

das Material muß den Anforderungen der DIN 18035 Teil 5

in Bezug auf Frost- und Verschleißbeständigkeit entsprechen,

Der Baustoff ist in feuchtem Zustand mit einem

Wassergehalt von mind. 5 % einzubauen und mit

einer statischen Walze zu verdichten

Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den geforderten Werten

einer Tragschicht entsprechen und nachgewiesen werden,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe 1 cm, Abweichung von der Ebenheit innerhalb einer 4 m langen Meßstecke nicht größer als 1 cm

In jedem Fall muß das Material der dyn. Schicht mit dem Material der Deckschicht identisch sein (nicht Korngrößenverteilung)

Liefernachweis: Ostrauer Kalkwerke GmbH
Kalkwerkstraße 1
04749 Ostrau / Sa.
Tel. 034324-503 16
Fax 034324-222 53
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de

.....

.....

2.03.07

Deckschicht für wassergebundene Decke herstellen

Erzeugnis: Ostrauer Wegedecke 0-8 mm gelb

Material: Ostrauer Dolomit (**min. 50 % CaCO₃ min. 35 % MgCO₃**)

Schichtdicke nach Verdichtung mind. 2 cm und max. 3 cm (1,8 t entsprechen 1 m³)

das Material muß den Anforderungen der DIN 18035 Teil 5

in Bezug auf Frost- und Verschleißbeständigkeit entsprechen.

Der Anteil d<0,063 mm soll kleiner als 25 % sein.

Der Baustoff ist in feuchtem Zustand mit einem

Wassergehalt von mind. 5 % einzubauen und mit

einer statischen Walze (ohne Vibration) zu Verdichten.

Nach der Fertigstellung ist auf der Oberfläche ein Verdichtungsgrad von $D_{pr} \geq 0,93$ und

nach Abschluß der Nachbehandlung $D_{pr} \geq 0,95$ nachzuweisen.

Nachbehandlungen nach DIN 18035 Teil 5 sind in den Einheitspreis einzurechnen.

In jedem Fall muß des Material der Deckschicht mit dem Material der dyn. Schicht identisch sein (nicht Korngrößenverteilung)

Liefernachweis: Ostrauer Kalkwerke GmbH
Kalkwerkstraße 1
04749 Ostrau / Sa.
Tel. 034324-503 16
Fax 034324-222 53
f.knepper@ostrauer-kalkwerke.de